

VOCE DI CAPITOLATO PER:

Formar Altro X25

La pavimentazione dovrà essere eseguita utilizzando un pavimento vinilico, antisdrucchiolo, in teli, costituito da una miscela omogenea di vinile (K70), granuli abrasivi di ossido di alluminio nella percentuale non inferiore al 18% in tutto lo spessore e carburo di silicio. Dovrà contenere inoltre il 10% di particelle di vetro riciclato. Dovrà essere supportata da una trama tessuta in fibra di vetro, rinforzata da poliestere, posta alla base. L'effetto antisdrucchiolo dovrà essere garantito dall'intera struttura del pavimento. Il prodotto dovrà contenere nella miscela un battericida permanente che ne garantirà l'igienicità e dovrà avere una bassa emissione di Sostanze Tossiche Organiche (T.V.O.C.) secondo EN 15052. Dovrà essere prodotto da azienda che opera in regime di qualità controllata e certificata ISO 14001, ISO 9001, EN 29002. Dovrà essere fornito in rotoli di altezza m. 2 (EN426), lunghezza ml 20, spessore mm 2,5 (EN428) e peso 3,2 Kg/Mq (EN430).

La pavimentazione dovrà soddisfare i requisiti della norma EN 14041, EN 13845 e possedere il marchio CE e la Dichiarazione di Conformità del produttore.

Il pavimento dovrà essere antisdrucchiolo e conforme alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 (T.U. per la sicurezza) e alla legge 13/89 (superamento barriere architettoniche).

Inoltre dovrà essere classificato antisdrucchiolo secondo EN 13845 Annex C classe ESf e secondo EN 13893: 2002 classe DS.

Dovrà rispettare i requisiti di igienicità e atossicità previsti dal D.Lgs.193/2007 e Reg. CE 852/2004.

Il pavimento dovrà essere prodotto con la Tecnologia "Easyclean" al fine di rendere estremamente semplici le operazioni di pulizia e di manutenzione dello stesso.

Dovrà contenere bio-plastificanti provenienti da fonti rinnovabili ed essere certificato BRE Global classe "A+/A".

I giunti del pavimento dovranno essere saldati a caldo, EN 684, con apposito cordolo fornito dal produttore. L'impermeabilità all'acqua del pavimento dovrà essere certificata secondo EN 13553. Il pavimento dovrà essere incollato con collante poliuretano bi-componente.

Caratteristiche Tecniche secondo EN 14041 EN 13845

| | |
|---|---|
| Destinazione d'uso | EN 13845: Classe 34-43 |
| Resistenza all'usura | EN 13845 Annex D: Classe 34-43 Perdita di materiale <10% EN 660-2: 1,0 mm ³ |
| Sollecitazione sedia a rotelle | EN 425: nessun danno |
| Impermeabilità | EN 13553: ottima |
| Impronta residua | EN 433: 0,07 mm. |
| Stabilità dimensionale | EN 434: trasversale 0% - longitudinale 0% |
| Flessibilità | EN 435 metodo A: Nessuna screpolatura (mandrino 20 mm.) |
| Stabilità alla luce | EN 20105 B02 metodo 3: >7 |
| Valore riflessione luce LRV | BS 8493:2008 |
| Utilizzo con riscaldamento sotto pavimento | EN 12667 (Conduktività Termica): Adatto |
| Comportamento elettrico | EN 1815 < 2kV: Antistatico |
| Resistenza elettrica | DIN 51953: 1,1 x 10 ⁹ Ohms |
| Abbattimento acustico | ISO 140-8: 5 db |
| Resistenza alle macchie | EN 423: ottima resistenza |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-1 Classe Bfl, s1 |
| Scivolosità | EN 13845 Annex C: Classe ESf 34° EN 13893-2002: Classe DS con coefficiente d'attrito longitudinale μ 0,77, trasversale μ 0,79 T.R.R.L. Pendulum Test: 69 asciutto, 48 bagnato. DIN 51130: R11 |